



FICHE TECHNIQUE

RAIRIES MONTRIEUX, Route de Fougeré 49430 LES RAIRIES

France

NF P 13-307 de Juillet 1995

Plaquettes murales en terres cuites étirées

Plaquettes profil Coste SILVER en version lisse

Usage: plaquettes murales pour façade extérieure et intérieure

| | |
|--|--|
| Dimensions en mm L x l x E * | 230 x130 x 12 |
| Tolérances dimensionnelles Longueur, largeur | ± 2.5 %, |
| Tolérance dimensionnelle Epaisseur | ± 10 %, |
| Stabilité dimensionnelle (dilatation à l'humidité) | ≤ 0,6 mm/m |
| Teneur en sels solubles actifs | S0 |
| Réaction au feu | A1 |
| Dilatation moyenne à l'humidité | 0.10 suivant NF EN ISO 10545-10 |
| Absorption d'eau moyenne | 5,8% |
| individuelle maximum | 6,4% |
| Planéité de surface: | |
| Courbure centrale respect de la diagonal | ± 1 %, |
| Courbure latérale | ± 1 %, |
| Voile respect de la diagonal | ± 1 %, |
| Résistance aux chocs thermiques | sans défaut visible- NF ISO 10 545 - 9 |
| Durabilité contre le gel/dégel | sans défaut visible- NF ISO 10 545 -12 |
| Substances dangereuses | Pas de réglementation applicable |
| Coefficient d'absorption solaire | Conforme à la norme NF EN 410 |

